



PROPIEDADES

- Sellador adhesivo elástico a base de MS polímero híbrido
- Sellado y encolado de cubiertas de embarcaciones y suelos de parquet
- Adherencia incluso en superficies húmedas
- Muy fuerte después de curado completo
- No contiene disolventes ni isocianato
- No causa corrosión en encolados de metal
- Apto para piedra natural
- Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de agua y solventes
- Elasticidad duradera
- Se puede lijar
- Gran resistencia al envejecimiento, resistente a rayas UV y a la intemperie

APLICACIONES

- Adhiere sin imprimación en prácticamente todos los materiales de construcción, como aluminio, acero galvanizado e inoxidable, zinc, cobre, piedra natural, hormigón, ladrillo, placas de revestimiento a base de cemento, placas HPL, madera tratada, yeso, vidrio, esmalte, varios plásticos, etc.
- Para aplicaciones interiores y exteriores
- Como sellador adhesivo universal para embarcaciones y juntas de parquet, **Parabond Marine-Parquet** es ideal para sellar juntas de suelo horizontales (y verticales) en cubiertas de embarcaciones y juntas de parquet
- Sellado impermeable de juntas en cubiertas de madera de teka, encolado y sellado de rodapiés, encolado de bandas de protección, sellado de conexiones de cubierta/casco, encolado y sellado de portillas y trampillas

ESPECIFICACIONES	
Componente básico	MS Polímero híbrido
Sistema de curado	Por humedad ambiente
Número de componentes	1
Formación de tela (23°C y 50% H.R.)	35 min
Velocidad de curado (23°C y 50% H.R.)	2,5 - 3 mm/24 horas
Densidad: ISO 1183	1,47 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C - +25°C	12 meses
Shore A: ISO 868	40
Deformación máxima admisible: ISO 11600	25%
Módulo de elasticidad 100%: ISO 8339	0,7 N/mm ²
% tensión en caso de rotura: ISO 8339	200%
Módulo en caso de rotura: ISO 8339	1,00 N/mm ²
Contenido en disolventes	0%
Contenido en isocianato	0%
Contenido en materia seca	ca. 100%
Temperatura de aplicación	-40°C - +90°C
Resistencia a la humedad	Muy buena
Resistencia a heladas	No sensible a heladas

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de 290 ml/caja - 48 cajas/palet
Roble

Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada (75 cartuchos o sus múltiplos).

MODO DE EMPLEO

Preparación

La superficie ha de ser firme, suficientemente fuerte y limpia y libres de polvo y grasa. No ha de ser totalmente seca (húmeda). Si hace falta, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar, etanol.

Imprimador

Para superficies muy absorbentes recomendamos el uso de **Primer DL 2001**. Es recomendable realizar primero pruebas de adhesión. El usuario tiene que controlar si el producto es adecuado para su aplicación. Si hace falta, consultar nuestro servicio técnico.

Aplicar

- Aplicar **Parabond Marine Parquet** con la boquilla suministrada en líneas o puntos en la superficie o en el elemento a encolar. Las líneas se han de aplicar en bandas verticales, se reparten regularmente sobre la superficie a encolar. Aplique las líneas de manera paralela, para que la humedad ambiente pueda entrar en contacto con la cola entre las líneas.
- Colocar la parte a encolar cuanto antes, pero antes de 15 minutos (depende de la temperatura y la humedad ambiente relativa). Todavía se puede corregir el material.
- Luego apretar fuerte o golpear ligeramente con un martillo de caucho.

Acabado

Si se desea, alisar con **DL 100** o **goma de alisado**.

Limpiar

Si se salió cola por los lados, se puede eliminar con una espátula. Restos de cola no curados se pueden eliminar con **Parasilico Cleaner**. Cola curada se ha de eliminar mecánicamente.

Pintar

Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de agua y solventes. Se puede pintar en mojado. Después de 48 horas se ha de limpiar la superficie antes de pintar. Se han de realizar pruebas previas. Pinturas alquídicas requieren un tiempo de secado más largo.

SEGURIDAD

Consulte la ficha de seguridad (que le proporcionaremos a simple petición).

RESTRICCIONES

- Juntas duraderamente sumergidas en agua y en las aulas con alta humedad permanente
- Juntas de más de 5 mm de ancho o de profundo
- Betún: utilizar nuestro **Paraphalt**
- Policarbonato y poliacrilato: utilizar nuestro **Parasilico PL**
- No se puede utilizar para encolar en PE, PP, PA, Teflon® y betún
- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el secado.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

CE
14 DL Chemicals
EN 15651-4 PW EXT - INT No. DoP: MP0070024



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.