

# Bostik 1400 Contact Láminas de EPDM

**Adhesivo para el pegado de láminas de EPDM.**



## Descripción

Adhesivo de contacto especialmente recomendado para la unión de láminas de caucho sintético: EPDM y BUTILO entre si o sobre materiales de construcción. Las uniones son resistentes a las condiciones climáticas exteriores.

## Ventajas

- Agarre inmediato y definitivo.
- Flexible.
- Tiempo abierto extendido (15-30 min)

## Usos recomendados

Aplicaciones: Recubrimiento de tejados, terrazas, estanques, etc.

## Instrucciones de aplicación



- Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encarar perfectamente.
- Aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo, 5 a 10 minutos aproximadamente.
- Encarar las superficies y presionar fuerte asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 20 a 25 minutos para realizar la unión.
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

## Rendimiento

2 m2 /Lt aprox. (Aplicando a las dos superficies).

## Características técnicas

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| BASE           | Caucho y resinas sintéticas |
| COLOR          | Ambar                       |
| VISCOSIDAD     | 4000 mPa.s aprox. a 20 °C   |
| DENSIDAD       | 0,87                        |
| TIEMPO ABIERTO | 60 minutos máx a 20°C       |

## Almacenaje

18 meses almacenado a 15 - 25°C en envase de origen bien cerrado.

## Salud & Seguridad

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## Presentación

| Código   | Formato          | Caja | EAN           |
|----------|------------------|------|---------------|
| 30502933 | Ambar - Bote 5 l | 1    | 8412663016526 |

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)