



PROPIEDADES

- Masilla a base de acrilatos
- Plastoelástica
- Puede ser pintado si está suficientemente endurecido
- Posee una excelente adherencia sobre soportes limpios y secos
- Muy fácil de aplicar

APLICACIONES

- Se puede utilizar sobre todo tipo de soportes porosos como piedra, hormigón, madera, etc.
- Puede utilizarse asimismo para las juntas entre ventanas, muros, puertas, alfeizares, etc.
- Adecuado para juntas con poco movimiento (máximo 12,5%)
- Para llenar grietas y agujeros en paredes

ESPECIFICACIONES

Masilla no endurecida

Tipo de masilla	Acrilatos
Viscosidad	Pastoso
Sistema de endurecimiento	Evaporación del agua
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	30 min
Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)	0,5 mm/24 horas
Densidad ISO 1183	1,62 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	Mínimo 12 meses

Masilla endurecida

Dureza Shore A: ISO 868	12
Recuperación elástica: ISO 7389	<50%
Deformación máxima admisible: ISO 11600	12,5%
Módulo máximo (ISO 8339)	0,03 N/mm ²
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	>500%
Resistencia a la temperatura	-20°C - +80°C

EMBALAJE Y COLOR

25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet

Blanco, gris, marrón, roble, negro. Para la versión transparente: véase **Paracryl Transparent**

20 émbolos de 600 ml/caja - 45 cajas/pallet

Blanco, gris

Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada (75 cartuchos o sus múltiplos).

MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar o etanol. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Imprimadores

Como imprimador de adherencia, se puede diluir con agua una parte de **Paracryl SNJF**.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

Aplicar

Con pistola manual o neumática. La forma de la junta es muy importante. Evite aplicar capas finas.

Se endurece por evaporación del agua. Durante los primeros días de endurecimiento, el máximo movimiento admisible es del 5%.

Acabado

Alisar con **DL 100** (para la formación de piel).

Limpiar

Con agua antes de que se seque el producto.

Reparación

Utilizar el mismo producto.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES

- No se puede utilizar para juntas expuestas continuamente al agua. Para ello es necesario pintar **Paracryl SNJF**
- Proteger de las heladas. No se debe aplicar si hay riesgo de lluvia o heladas
- No se puede utilizar para sellar vidrio
- En caso de uso al aire libre, la junta debe ser pintada después de la vulcanización suficiente

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

SNJF (Société National du Joint Français):
CE

FACADE n° 4007.



14

DL Chemicals

EN 15651-1

F EXT - INT

No. DoP:

MP0060026

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.