



### PROPIEDADES

- Producto listo para usar, pasta de reparación súper ligero
- A base de polímeros acrílicos especiales
- Producto flexible
- Se puede aplicar en un solo movimiento
- No se encoge
- No se agrieta
- Se puede pintar al cabo de pocos minutos, aunque idealmente después de aprox. 2 horas
- Después de un día, se puede lijar con papel de lijar fino

### APLICACIONES

- Para llenar y disimular grietas, juntas estáticas y agujeros de máximo 50 mm de anchura y 50 mm de profundidad
- Adhiere muy bien en materiales porosos como piedra, hormigón, estucado, madera, albañilería, yeso etc.
- En aplicaciones exteriores necesita como mínimo dos capas de pintura

ESPECIFICACIONES	
Tipo de masilla	Polímeros acrílicos especiales
Consistencia	Pasta tixotrópica untable
Se puede lijar	Después de 1 día
Contracción	Nula
Coefficiente másico volumétrico tarro	0,45 g/ml
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	12 meses
Tiempo de secado al aire libre	10 - 15 min
Temperatura de aplicación	5°C - 35°C
Resistencia a la temperatura	-20°C - +80°C

EMBALAJE Y COLOR	
6 tarros 1 l/caja - 64 cajas/pallet	
Blanco	
Tarro 5 l - 60 tarros/pallet	
Blanco	
Tarro 10 l - 27 tarros/pallet	
Blanco	

### MODO DE EMPLEO

#### Preparación

Aplicar en una superficie seca y libre de polvo.

#### Aplicar

Mezclar bien el producto, apretarlo con una espátula en el hueco y alisarlo.

Si está demasiado seco: añadir 1 cucharadita de agua por 250 ml de **Paracryl Parafill**. Luego mezclar de nuevo hasta conseguir la consistencia deseada.

Capas de 4 a 25 mm dan los mejores resultados.

Máximo 50 mm de anchura y 50 mm de profundidad. Fisuras grandes se han de llenar en varias capas, con cada vez un día de secado entremedio.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

### Acabado

Acabar con una espátula húmeda.

### Limpiar

Limpieza herramientas: con agua antes de que se seque el producto.

### Reparación

Utilizar el mismo producto.

## SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

## RESTRICCIONES

No se puede utilizar en superficies de plástico o metal, ni en superficies permanentemente húmedas.

## AUTORIZACIONES TÉCNICAS



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.