



PROPIEDADES

- Sellador plastoelástico monocomponente a base de polímeros acrílicos
- Plastoelástico
- Resistente a la lluvia inmediatamente después de la aplicación y por tanto apto para aplicaciones exteriores
- Excelente adherencia sin imprimación
- Es totalmente libre de APEO
- Es perfectamente compatible con la mayoría de lacas y pinturas y se puede pintar al cabo de 30 minutos

APLICACIONES

- Es apto para uso interior y exterior
- En todas las superficies porosas como hormigón, piedra, madera etc.
- También es apto para sellar entre ventanas y paredes, puertas, alféizares etc.
- Apto para juntas con movimiento hasta el 12,5%

ESPECIFICACIONES

Masilla no endurecida

Tipo de masilla	Acrilatos
Sistema de endurecimiento	Evaporación de agua
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	25 min
Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)	0,5 mm/24 horas
Densidad ISO 1183	1,63 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	Mínimo 12 meses

Masilla endurecida

Dureza Shore A: ISO 868	5-7
Recuperación elástica: ISO 7389	<50%
Deformación máxima admisible: ISO 11600	12,5%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339	0,02 N/mm ²
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	>250%
Resistencia a la temperatura	-20°C - +80°C

EMBALAJE Y COLOR

25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet

Blanco

Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada (75 cartuchos o sus múltiplos).

MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar o etanol. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Aplicar

Con pistola manual o neumática. La forma de la junta es muy importante. Evite aplicar capas finas.

Acabado

En caso necesario, alisar con **DL 100** o una **espátula de goma**.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

Limpiar

Con agua antes de que se seque el producto.

Reparación

Utilizar el mismo producto.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES

- No es apto para inmersión permanente
- No se puede utilizar para sellar cristales

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

SNJF (Société National du Joint Français):
CE

FACADE n° 3941



CE



14
DL Chemicals

EN 15651-1
F EXT - INT
No. DoP:
MP0060027

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.