



PROPIEDADES

- Sellador plastoelástico monocomponente
- Con textura granulada gruesa
- Se puede pintar cuando esté totalmente seco

APLICACIONES

- Adhiere muy bien en superficies limpias y secas
- Se puede utilizar en todo tipo de superficie porosa como madera, piedra, hormigón etc.
- También es apto para sellar entre ventanas y paredes, puertas, alféizares etc.
- Apto para juntas con poco movimiento

ESPECIFICACIONES

Masilla no endurecida

Tipo de masilla	Acrilatos
Aspecto	Granulado grueso
Sistema de endurecimiento	Evaporación de agua
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	30 min
Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)	0,5 mm/24 horas
Densidad ISO 1183	1,87 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	Mínimo 12 meses

Masilla endurecida

Dureza Shore A: ISO 868	56
Recuperación elástica: ISO 7389	<50%
Deformación máxima admisible: ISO 11600	7,5%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339	0,22 N/mm ²
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	150%
Resistencia a la temperatura	-20°C - +80°C

EMBALAJE Y COLOR

25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet

Blanco - No está en stock. Fabricación para lote complete (= 1200 cartuchos)

Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada.

MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar o etanol. En caso de necesidad, aplicar un imprimador. Se recomienda realizar pruebas de adherencia.

El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Aplicar

Con pistola manual o neumática. La forma de la junta es muy importante. Evite aplicar capas finas.

Paracryl Structure se cura por evaporación de agua. Mientras no se haya curado más del 90% del producto, se permite sólo un movimiento máximo del 5%.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

Acabado

Alisar con DL100 para una buena formación de tela.

Limpiar

Con agua antes de que se seque el producto.

Reparación

Utilizar el mismo producto.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES

- No se puede utilizar para juntas que estén permanentemente expuestas al agua
- No aplicar cuando amenacen lluvia o heladas

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

CE
14 DL Chemicals
EN 15651-1 F INT No. DoP: MP0060030



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.