

Miplalino

Adhesivo acrílico, especial linóleums



Descripción

Adhesivo acrílico para el encolado de pavimentos de linóleo en obra residencial, civil y deportiva. Formulación especial de secado rápido con especial resistencia al tráfico para aplicaciones en hospitales y espacios públicos.

Ventajas

- Fácil de espatular
- Sin olores ni disolventes
- Resistencia a tráfico intenso
- Encolado de linóleums de todos los espesores
- Aplicable sobre suelos radiantes
- Homologado por los principales fabricantes de linóleums.

Usos recomendados

- Adhesivo acrílico apto para láminas de linóleo, baldosas de linóleo con refuerzo sintético, linóleo-corcho y bases de corcho.
- Apto para su uso en suelos de hormigón, capas de revestimiento de arena / cemento, bases de nivelación, contrachapado y madera para revestimiento del piso.
- Sólo para uso en interiores.

Recomendado por los principales fabricantes de pavimentos.

Instrucciones de aplicación



Preparación:

- Los suelos tienen que ser sólidos, uniformes, lisos, y estar siempre secos y libres de restos antiguos de adhesivo, polvo, grasa u otras sustancias contaminantes. Elimine la suciedad, el barniz, el aceite y sustancias contaminantes similares.
- Si el suelo requiere más preparación, elija imprimaciones Bostik y pastas autonivelantes Bostik apropiadas. Imprime las superficies muy absorbentes para evitar una absorción excesiva.
- Todas las superficies deben incorporar una impermeabilización apropiada. De lo contrario, se deben imprimir con una capa de barrera anti remotes de humedad EPONAL 336.
- Deje que las imprimaciones y la base se sequen completamente antes de aplicar el adhesivo.

Aplicación:

- Mezcle bien antes de usar. Aplique una capa uniforme en el área que se vaya a cubrir utilizando una espátula dentada apropiada.
- Evite la formación de charcos.
- Pavimentaciones textiles con refuerzo de espuma: 250-300 g/m² (espátula dentada N°1 o A2)

- Linóleo con 2-4 mm de grosor y pavimentaciones con una cara inferior áspera: 350-400 g/m² (rasqueta dentada N° 2 o B1)
- Para garantizar una buena transferencia del adhesivo a la cara inferior de la pavimentación, observe un tiempo abierto apropiado (de 10 a 15 minutos) dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, así como de la absorbencia del sustrato y del tipo de pavimentación. Instale la pavimentación mientras el adhesivo se mantenga pegajoso y receptivo.
- **Excepción:** si instala linóleo, hágalo de inmediato, mientras el adhesivo aún esté húmedo (no se requiere tiempo abierto).
- Utilice un bloque y/o rodillo frotador para expulsar el aire atrapado y para garantizar una buena transferencia del adhesivo. Repita la operación al cabo de 30-40 minutos. Si fuera necesario, coloque peso encima (de las uniones). Para ello, utilice sacos de arena.
- Antes de soldar las uniones, deje que transcurra un tiempo suficiente para que el adhesivo se adhiera correctamente; normalmente, 24 horas después de la instalación.

Observaciones:

- La temperatura óptima del material debe ser +18 °C
- Durante la instalación, la temperatura del suelo debe estar por encima de los +10 C y la humedad relativa no debe exceder el 75%. Si fuera posible, la temperatura ambiente óptima debe ser de +18 C
- Los sistemas de calefacción por losa radiante tienen que ser de conformidad con las normas constructivas actuales. Respete siempre el tiempo de secado. Apague la calefacción 48 horas antes de empezar el trabajo. Encienda la calefacción gradualmente hasta alcanzar las temperaturas de funcionamiento correspondientes; hágalo en etapas de 48 horas después de la instalación de la pavimentación. No lleve a cabo la aplicación si la calefacción por losa radiante está en funcionamiento.
- El contenido de humedad residual de los subsuelos no debe exceder el 3%.

Limpieza:

Limpie las herramientas con agua tibia; preferentemente mientras el adhesivo aún esté húmedo.

Rendimiento

250-400 g/m², dependiendo del estado de la solera, la espátula y tipo de pavimento.

Características técnicas

Tipo de adhesivo	Emulsión acrílica sin disolventes
Color	Beige
Viscosidad	Aprox. 40.000 mPa.s
Peso específico	Aprox. 1,3
Tiempo abierto	25-30 min, dependiendo de la T ^a , HR, absorbencia del sustrato y cantidad de adhesivo aplicada
Tiempo de trabajo	15-20 min, dependiendo de la T ^a , HR, absorbencia del sustrato y cantidad de adhesivo aplicada
Transitable	
Temperatura de trabajo	Aprox. 24 horas
	Entre +18 °C y +28 °C. Nunca por debajo de +10 °C y con una humedad relativa inferior al 75%.

Almacenaje

Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir almacenado entre +10 °C y +30 °C. Sensible a la congelación.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30603728	Beige - Bote 20 kg	1	3549212469610

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com