

BOSTIK PU 505

Adhesivo de poliuretano bicomponente Panelados y Pavimentos



Descripción

Adhesivo de poliuretano bicomponente para uso interior y exterior. Diseñado para el pegado de pavimentos flexibles y paneles sandwich.

Ventajas

- Pegado estructural polivalente
- Alta resistencia para aplicaciones exigentes
- Uso en interior y exterior

Usos recomendados

Buena adherencia sobre metal, madera, parquet, cerámica, pavimentos deportivos, PVC rígido o plastificado, poliéster, poliestireno expandido, ABS, gomas, espumas de poliuretano... pegados entre sí o sobre otros materiales.

Instrucciones de aplicación



Los materiales a pegar deben ser sólidos y estar limpios, secos y libres de grasa y polvo.

Mezclar el endurecedor con la resina a proporción en peso de 100 partes de resina por 25 partes de endurecedor hasta obtener una mezcla homogénea.

Para aplicaciones verticales, panelados... que requieran de un agarre óptimo, esperar entre 10-30 minutos antes de aplicar la mezcla para que ésta aumente su viscosidad.

Aplicar la mezcla con la ayuda de una espátula dentada en una de las dos superficies a encolar y unir los dos materiales.

Eliminar las burbujas de aire con la ayuda de una espátula para conseguir un acabado óptimo (realizar siempre desde el centro hacia las esquinas). Mantener presionado durante unos segundos.

Debido a la gran variedad de materiales y aplicaciones, se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de su aplicación.

Limpieza

El producto fresco puede limpiarse con el limpiador Bostik Cleaner E.

Rendimiento

500 g/m², dependiendo de la porosidad del material.

Características técnicas

- Color: resina (blanco roto) - endurecedor (marrón oscuro)
- Proporción de mezcla en peso: 100 partes de resina por 25 partes de endurecedor
- Viscosidad inicial de la mezcla: 30.000 mPa.s aprox
- Vida útil de la mezcla a +20°C: 20 minutos aprox
- Tiempo abierto a +20°C: 2 horas aprox
- Tiempo de agarre: 4 horas aprox
- Agarre definitivo: 24 horas aprox
- Temperatura de aplicación: +5°C mínimo

Almacenaje

18 meses en envase original y cerrado, en local atemperado al abrigo de heladas, entre +5°C y +30°C.

Salud & Seguridad

Antes de utilizar Bostik PU 505 consulte la ficha de seguridad.

Contiene isocianatos

Puede provocar reacciones alérgicas

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30511730	Blanco - Bote 1 kg	6	3131360522202
30511731	Blanco - Bote 5 kg	1	3131360522219

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com